



**TERMO<sup>®</sup>  
LABEL**

## Termolabel T Dry 70

Papel térmico non topcoated para etiquetas de identificação, gôndolas e logística.



### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



#### Características do Papel

Gramatura	Espessura	Lisura lado térmico	Densidade Óptica Atlantek 400	Durabilidade da Imagem	Sensibilidade	Cor do papel
$\text{g/m}^2$	$\mu\text{m}$	seg Bekk	$n^\circ$	years años	● ● ●	○
70±5	75±8	Min. 300	Min. 1,16	10		

#### Estabilidade de Imagem

Temperatura (60°C - 24h)	⬇️	> 98%
Umidade (40° - 90% u.r - 24h)	⬆️	> 80%
Luz Fluorescente - 24h	💡	> 98%
Luz solar - 5h	☀️	> 70%

#### Sensibilidade Dinâmica

