



**TERMO[®]
LOTO**

Termoloto

Papel térmico para comprovantes de casas lotéricas (apostas e pagamentos)



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



Características do Papel

Gramatura	Espessura	Lisura Bekk lado térmico	Densidade Óptica Atlantek 400	Durabilidade da Imagem	Sensibilidade	Cor do papel
g/m ²	µm	seg Bekk	nº	years años	● ● ●	○
75±5	78±7	Min. 500	Min. 1,20	12		

Estabilidade de Imagem

Temperatura (60°C - 24h)	⬇️	> 98%
Umidade (40° - 90% u.r - 24h)	⬆️	> 85%
Luz Fluorescente - 24h	💡	> 98%
Luz solar - 5h	☀️	>75%

Sensibilidade Dinâmica

