



Termoscript KPH 70

Papel térmico para comprovantes, controle de acesso e recibos em geral.



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



Características do Papel

Gramatura	Espessura	Lisura Bekk lado térmico	Densidade Óptica Atlantek 400	Durabilidade da Imagem	Sensibilidade	Cor do papel
g/m ²	µm	seg Bekk	nº	anos	● ● ○	○
70±5	75±8	Min. 300	Min. 1,16	10		

Estabilidade de Imagem

Temperatura (60°C - 24h)	⬇️	> 98%
Umidade (40° - 90% u.r - 24h)	⬆️	> 80%
Luz Fluorescente - 24h	💡	> 98%
Luz solar - 5h	☀️	> 70%

Sensibilidade Dinâmica

