



## Termoscript KPH 80

Papel térmico para comprovantes, controle de acesso e recibos em geral.



## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



### Características do Papel

Gramatura	Espessura	Lisura Bekk lado térmico	Densidade Óptica Atlantek 400	Durabilidade da Imagem	Sensibilidade	Cor do papel
g/m <sup>2</sup>	µm	seg Bekk	nº	anos	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/>
80±5	86±6	Min. 300	Min. 1,19	10		

### Estabilidade de Imagem

Temperatura (60°C - 24h)		> 90%
Umidade (40° - 90% u.r - 24h)		> 85%
Luz Fluorescente - 24h		> 95%
Luz solar - 5h		> 90%

### Sensibilidade Dinâmica

